

Purolite®

MB3710

Poliestireno Gel, Gel, Resina mixta,
Forma de hidrógeno, Forma
hidróxido

PRINCIPALES APLICACIONES

- Desmineralización - lecho mixto

VENTAJAS

- Propósito general
- Sistema Cocorrente de regeneración
- Sistemas de Regeneración Contracorriente
- No Regenerable

SISTEMAS

- Lecho mixto

ENVASE TÍPICO

- Bolsa de 1 pie³
- Bolsa de 25 L
- Tambor (fibra) de 5 pie³

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto	Esferas	
Contenido de humedad (max.)	65 %	
Rango de tamaño de esferas	300 - 1200 µm	
< 300 µm (max.)	0.5 %	
Coefficiente de uniformidad (max.)	1.7	
Peso de envío (aprox.)	670 - 710 g/L (41.9 - 44.4 lb/pie ³)	
Límite de temperatura, lecho no Regenerable	100 °C (212.0 °F)	
Límite de temperatura, lecho Regenerable	60 °C (140.0 °F)	
Nombre del componente	Catiónica fuertemente ácida tipo gel	Anión Base fuerte Gel tipo I
Estructura del polímero	Gel reticulado poliestireno con divinilbenceno	Gel reticulado poliestireno con divinilbenceno
Grupo funcional	ácido sulfónico	Amonio cuaternario de tipo I
Forma iónica	forma H ⁺	OH ⁻ forma
Catión / anión relación volumétrica	40 %	60 %



Américas
T +1 610 668 9090
F +1 610 668 8139
americas@purolite.com

Europa
T +44 1443 229334
F +44 1443 227073
europe@purolite.com

Asia Pacífico
T +86 571 876 31382
F +86 571 876 31385
asiapacific@purolite.com